

SOLID V

Universāla krāsa kokam ārdarbos



SOLID ir pusmatēta krāsa uz ūdens bāzes, kas piemērota koka virsmu krāsošanai ārdarbos.

Speciālās īpašības. Piemērota fasāžu, koka apdares paneļu, dārza mēbeļu, nožogojumu, durvju un logu rāmju un tml. galdniecības izstrādājumu krāsošanai ārdarbos.

Virsmas sagatavošana. Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas. Virsmu nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli. Pelējuma vietas nomazgāt ar šim nolūkam paredzētu mazgāšanas līdzekli. Atvērtas šuves vai dēļu galus piesūcināt ar GRUNTĒJUMA EĻĻU. Nekrāsotu virsmu ieteicams nogruntēt ar GRUNTSKRĀSU KOKAM. Ļoti sveķainas vai cietas koksnes gadījumā, atšķaidīt GRUNTSKRĀSU KOKAM ar 10-15% lakbenzīnu.

Uzklāšana. SOLID lietot neatšķaidītu! Krāsu ar speciālu otu uz sagatavotās virsmas noklāt vairākās plānās kārtās, katrai kārtai ļaujot dienu nožūt. Nav ieteicams virsmu pārklāt biežā kārtā. Nekrāsot uz saulē uzkaršu virsmas – krāsa izžūs pārāk ātri un nepaspēs iesūkties virsmā. Darbarīkus jātīra tūlīt pēc lietošanas, pirms krāsa ir paspējusi nožūt. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai. Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5^o un gaisa mitrumam nepārsniedzot 80%.

Saistviela	Alkīds / akrils
Spīdums	25-30% pusmatēta (SS-184184)
Blīvums	1,48 kg/l (SS-18411)
Sausais atlikums	55% no tilpuma
Atšķaidītājs	Ūdens
Žūšanas laiks	24 stundas atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma
Uzklāšanas t°	Min +5°C
Viskozitāte	180 cP
Uzklāšana	Ota, rullis vai pulverizators
Patēriņš	5-8 m ² /l zāgēts koks, 7-12 m ² /l ēvelēts koks
Krāsa	Balta / A bāze, C bāze
Pildījums	A bāze 94%, B bāze 90%
Ugunsdrošība	Nav ugunsnedroša
Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)
Iepakojums	0,9L, 2,7L, 9L

Uzmanību!

Sargāt no bērniem.

Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.